

Schutzgas Drahtelektrode THERMANIT JEW 308L Si (V2A), 0,8x5



Artikel-Nr.
61566308

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
72230019

Produktdetails

Eigenschaften

DIN 8556, SG - X 2 CrNi 19 9, Werkstoff-Nr. 1.4316.

Anwendung

Nichtrostend, IK-beständig, zum Schweißen von CrNi-Stählen. Betriebstemperatur bis 350 °C (Nasskorrosion), korrosionbeständig wie artgleiche niedriggekohte und stabilisierte austenitische 18/8-CrNi(N)-Stähle und Stahlgussorten. Gute Beständigkeit gegen Salpetersäure.