

Radiolot (Elektroniklot), 1,5 (Elektroniklot) mm



Artikel-Nr.
615806250

Gewicht in kg
0,27

Zolltarifnummer
80030000

Produktdetails

Eigenschaften

Radiolot: Qualitäts-Weichlot nach DIN EN 29 453 und Flussmitteln DIN EN 29 454.1 1.1.2, BS-Pb60Sn40, Schmelzbereich 183 - 235 °C. Flussmittelanteil 2,5 %. Elektroniklot: Qualitäts-Weichlot nach DIN EN 29 453 und Flussmittel DIN EN 29 454.1 1.1.2, BS-SN60Pb38Cu2, Schmelzbereich 183 - 190 °C, nicht korrosiv, alle Flussmittelrückstände können ohne Korrosionsgefahr auf der Lötstelle verbleiben.

Anwendung

Für sämtliche Lötarbeiten in der Elektrotechnik und im Fernmeldebau, nicht für Trinkwasserinstallationen.