

WEICON C, 2



Artikel-Nr.
670265006

Gewicht in kg
2,392

Zolltarifnummer
39073000



Produktdetails

Flüssig, aluminiumgefüllt bis +220 °C (+428 °F) hochtemperaturbeständig.

Aushärtungszeit	48 h
Basis	Epoxydharz aluminiumgefüllt
Farbe	grau
Handfestigkeit ca.	24 min
Hersteller / Marke	Weicon
Inhalt	2 kg
Konsistenz	flüssig, hochtemperaturbeständig
Temperaturbeständigkeit	-35 bis 220 °C
max. Schichtstärke je Arbeitsgang	60

Eigenschaften

Nach Vorhärtung bei Raumtemperatur und Nachhärtung (tempern) bei +120 °C (+248 °F) ist das Produkt hochtemperaturbeständig.

Anwendung

WEICON C eignet sich besonders für das Ausgießen von Formen und für die Herstellung von Fixiervorrichtungen und Werkzeugen. Kann im Werkzeug- und Formenbau, sowie in vielen weiteren industriellen Bereichen zum Einsatz kommen.