

WEICON HB 300, 1



Artikel-Nr.
670265029

EAN
4024596003050

Gewicht in kg
1,255

Zolltarifnummer
32141010



Produktdetails

Pastös, stahlgefüllt, hochtemperaturbeständig.

Aushärtungszeit	24 h
Basis	Epoxydharz stahlgefüllt
Farbe	dunkelgrau
Handfestigkeit ca.	12 min
Hersteller / Marke	Weicon
Inhalt	1 kg
Konsistenz	pastös, hochtemperaturbeständig
Maximale Einsatztemperatur	280 °C
Mischungsverhältnis (Harz/Härter)	100:100
Temperaturbeständigkeit	-35 bis 200 °C
max. Schichtstärke je Arbeitsgang	20

Anwendung

WEICON HB 300 ist auch für eine Verarbeitung an senkrechten Flächen geeignet und kann für Reparaturen und Verklebungen an Guss- und Metallteilen, zum Füllen von Lunkerstellen, zum Ausbessern von Beschädigungen an Behältern, Karosserien und Maschinenteilen und zum Abdichten von Pumpen und Rohren verwendet werden. Kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Apparatebau sowie in vielen weiteren Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.