

Loctite SF 770 Polyolefin Primer



Artikel-Nr.
670699000275

Gewicht in kg
0,529

Zolltarifnummer
38159090



Produktdetails

LOCTITE® SF 770 ist ein Primer und wird eingesetzt, um Polyolefine oder andere Materialien mit niedrigerer Oberflächenenergie entsprechend vorzubehandeln, damit diese mit LOCTITE® Sofortklebstoffen verbunden werden können. Der Primer wird nur für schwer verklebbare Werkstoffe wie Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluorethylen (PTFE) und thermoplastische Elastomere empfohlen. LOCTITE SF 770 wird nicht für Verbindungen empfohlen, bei denen hohe Schälfestigkeit gefordert wird.

Farbe	transparent
Hersteller / Marke	Loctite
Inhalt	300 g

Eigenschaften

LOCTITE® SF 770 ist ein Primer und wird eingesetzt, um Polyolefine oder andere Materialien mit niedriger Oberflächenenergie entsprechend vorzubehandeln, damit diese mit LOCTITE Sofortklebstoffen verbunden werden können. Auf den so vorbehandelten Oberflächen sind die Funktionseigenschaften der LOCTITE® Sofortklebstoffe im ausgehärteten Zustand gewährleistet. Der Primer wird nur für schwer verklebbare Werkstoffe wie Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluoroethylen (PTFE) und thermoplastische Elastomere empfohlen. LOCTITE SF 770 wird nicht für Verbindungen empfohlen, bei denen hohe Schälfestigkeit gefordert wird

- Verbessert die Haftung von Sofortklebstoffen auf Polyolefinen und anderen Kunststoffen mit geringerer Oberflächenspannung
- Nur für schwer zu klebende Kunststoffe

Anwendung

LOCTITE® SF 770 wird eingesetzt, um Polyolefine, Silikone und andere Materialien mit niedriger Oberflächenenergie vorzubehandeln (primern), um die Haftung der Loctite® Cyanacrylat-Klebstoffen zu ermöglichen / verbessern. Auf den vorbehandelten Oberflächen sind die Produkteigenschaften der LOCTITE® Cyanacrylat-Klebstoffe in ihrem ausgehärteten Zustand im allgemeinen ähnlich, wie im Technischen Datenblatt des jeweiligen Klebstoff angegeben. Der Primer wird nur bei schwer verklebbaren Kunststoffen / Elastomeren, wie z.B. Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluoroethylen (PTFE), Silikone oder unpolaren Elastomeren empfohlen. LOCTITE® SF 770 Polyolefin Primer wird für Verbindungen empfohlen, bei denen der Klebverbund auf Scherung belastet wird. Die Schälfestigkeit kann nur bedingt erhöht werden.