

# Zinkschutz OKS 2511



**Artikel-Nr.**  
676007361

**EAN**  
4038127306213

**Gewicht in kg**  
0,415

**Zolltarifnummer**  
34031990



## Produktdetails

Aushärtungszeit	12 h
Farbe	zinkgrau
Festschmierstoff	Zink (98,5% rein)
Handfestigkeit ca.	15 Min
Inhalt	400 ml
Obere Einsatztemperatur	400 °C
Obere Verarbeitungstemperatur	27 °C
Pack. Einheit	Spraydose
Salzsprühnebeltest	500 h bei 70 Åµm
Untere Verarbeitungstemperatur	10 °C

## Eigenschaften

- Hohe Wirksamkeit durch aktiven, kathodischen Korrosionsschutz
- Vielseitiger Einsatz als dauerhafter Korrosionsschutz bei thermisch beanspruchten Metallteilen
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch geringen Verbrauch und selbstreinigendes Sprühventil
- Ergänzt Verzinkungen und bildet einen rauen Haftgrund für nachfolgende Lackierungen.

---

## Anwendung

---

Langzeit - Korrosionsschutz auf Zinkbasis für den Erstschichtaufbau.

- Ausbesserung von Schadstellen in verzinkten Oberflächen z.B. nach Schweiß-, Bohr- oder Schneidvorgängen
- Grundierung von Eisenmetallen, wenn eine Verzinkung nicht durchgeführt werden kann z.B. bei der Fahrzeug- und Schiffsreparatur, im Stahlhoch-, Tief- und Brückenbau, im Tank- und Freileitungsbau, an Gitterrosten, Zaun- und Ampelsäulen, Auspuffanlagen, Abflussrinnen
- Auch beim Punktschweißen geeignet.