

# Loxéal 31-10-050, 2K-Klebstoff, verzögerte Aushärtung, 50 ml




Artikel-Nr.  
E6023293

EAN  
4039934654764

Gewicht in kg  
0,072

Zolltarifnummer  
35069900



## Produktdetails

Loxéal 31-10 eignet sich für hochfeste Verbindungen und strukturelle Verklebungen von Metall, Keramik, Holz und vielen Kunststoffen (Polyester, Hart-PVC, ABS). Die Aushärtezeit liegt zwischen 90 und 150 Minuten. Hohe Temperaturen beschleunigen die Aushärtung. Nicht geeignet für Gummi, PE, PP, PTFE.

Farbe	bernstein
Festigkeit	hochfest
Gebinde	Kartusche

---

Hersteller / Marke	Loxeal
Inhalt	50 ml
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +80 °C
Verarbeitungszeit	90 - 150 (*) Minuten
Viskositätsklasse	niedrigviskos
Zugscherfestigkeit	12 - 14 N/mm <sup>2</sup>

---